DN 50–70			
Length (metres)	**Hardener (kg)**	Base (kg)	Total epoxy weight (kg)
1	**0.14**	**0.46**	0.60
2	**0.28**	**0.92**	1.20
3	**0.42**	**1.38**	1.80
4	**0.55**	**1.85**	2.40
5	**0.69**	**2.31**	3.00
6	**0.83**	**2.77**	3.60
7	**0.97**	**3.23**	4.20
8	**1.11**	**3.69**	4.80
9	**1.25**	**4.15**	5.40
10	**1.38**	**4.62**	6.00
11	**1.52**	**5.08**	6.60
12	**1.66**	**5.54**	7.20
13	**1.80**	**6.00**	7.80
14	**1.94**	**6.46**	8.40
15	**2.08**	**6.92**	9.00
16	**2.22**	**7.38**	9.60
17	**2.35**	**7.85**	10.20
18	**2.49**	**8.31**	10.80
19	**2.63**	**8.77**	11.40
20	**2.77**	**9.23**	12.00
21	**2.91**	**9.69**	12.60
22	**3.05**	**10.15**	13.20
23	**3.18**	**10.62**	13.80
24	**3.32**	**11.08**	14.40
25	**3.46**	**11.54**	15.00

DN 70–100			
Length (metres)	**Hardener (kg)**	Base (kg)	Total epoxy weight (kg)
1	**0.18**	**0.62**	0.80
2	**0.37**	**1.23**	1.60
3	**0.55**	**1.85**	2.40
4	**0.74**	**2.46**	3.20
5	**0.92**	**3.08**	4.00
6	**1.11**	**3.69**	4.80
7	**1.29**	**4.31**	5.60
8	**1.48**	**4.92**	6.40
9	**1.66**	**5.54**	7.20
10	**1.85**	**6.15**	8.00
11	**2.03**	**6.77**	8.80
12	**2.22**	**7.38**	9.60
13	**2.40**	**8.00**	10.40
14	**2.58**	**8.62**	11.20
15	**2.77**	**9.23**	12.00
16	**2.95**	**9.85**	12.80
17	**3.14**	**10.46**	13.60
18	**3.32**	**11.08**	14.40
19	**3.51**	**11.69**	15.20
20	**3.69**	**12.31**	16.00
21	**3.88**	**12.92**	16.80
22	**4.06**	**13.54**	17.60
23	**4.25**	**14.15**	18.40
24	**4.43**	**14.77**	19.20
25	**4.62**	**15.38**	20.00

DN 100–150			
Length (metres)	**Hardener (kg)**	Base (kg)	Total epoxy weight (kg)
1	**0.3**	**1.0**	1.30
2	**0.6**	**2.0**	2.60
3	**0.9**	**3.0**	3.90
4	**1.2**	**4.0**	5.20
5	**1.5**	**5.0**	6.50
6	**1.8**	**6.0**	7.80
7	**2.1**	**7.0**	9.10
8	**2.4**	**8.0**	10.40
9	**2.7**	**9.0**	11.70
10	**3.0**	**10.0**	13.00
11	**3.3**	**11.0**	14.30
12	**3.6**	**12.0**	15.60
13	**3.9**	**13.0**	16.90
14	**4.2**	**14.0**	18.20
15	**4.5**	**15.0**	19.50
16	**4.8**	**16.0**	20.80
17	**5.1**	**17.0**	22.10
18	**5.4**	**18.0**	23.40
19	**5.7**	**19.0**	24.70
20	**6.0**	**20.0**	26.00
21	**6.3**	**21.0**	27.30
22	**6.6**	**22.0**	28.60
23	**6.9**	**23.0**	29.90
24	**7.2**	**24.0**	31.20
25	**7.5**	**25.0**	32.50

DN 150–225			
Length (metres)	**Hardener (kg)**	Base (kg)	Total epoxy weight (kg)
1	**0.51**	**1.69**	2.20
2	**1.02**	**3.38**	4.40
3	**1.52**	**5.08**	6.60
4	**2.03**	**6.77**	8.80
5	**2.54**	**8.46**	11.00
6	**3.05**	**10.15**	13.20
7	**3.55**	**11.85**	15.40
8	**4.06**	**13.54**	17.60
9	**4.57**	**15.23**	19.80
10	**5.08**	**16.92**	22.00
11	**5.58**	**18.62**	24.20
12	**6.09**	**20.31**	26.40
13	**6.60**	**22.00**	28.60
14	**7.11**	**23.69**	30.80
15	**7.62**	**25.38**	33.00
16	**8.12**	**27.08**	35.20
17	**8.63**	**28.77**	37.40
18	**9.14**	**30.46**	39.60
19	**9.65**	**32.15**	41.80
20	**10.15**	**33.85**	44.00
21	**10.66**	**35.54**	46.20
22	**11.17**	**37.23**	48.40
23	**11.68**	**38.92**	50.60
24	**12.18**	**40.62**	52.80
25	**12.69**	**42.31**	55.00

To achieve 3mm thickness on pipe			
Liner	**Roller gap**	kg/metre	
50-70	7mm	0.6	
70-100	8.5mm	0.8	
100-150	10mm	1.3	
150-225	12mm	2.2	